



Certified by ICEA
[RCS 2015-001]

DENIMSPRITZ NM 2400

- **Composizione:** 58%CO/Cotone riciclato 5%CO/Cotone 35%PL/Poliestere 2%PA/Poliammide
- **Impiego e consigli:** 1 capo rett.fin.3/5
- **Tintura e cotte ottimali:** Pretinto - minimo quantitativo 30 Kg con supplementi fino a 60 Kg
- **Solidità colori:** lavaggio 3/4 luce 4 secco 4
Per i colori di particolare intensità e brillantezza le solidità possono variare.
In caso di maglieria a righe o jacquard con tinte forti e contrastanti, consigliamo di lavare il manufatto solo a secco.
- **Attenzioni specifiche:** Questo filato è costruito con materiale riciclato, pertanto la composizione può leggermente variare per ogni colore e lotto. **Tessere il manufatto a 2 o più guidafile. Per mancata osservanza di queste istruzioni, non sarà preso in considerazione nessun tipo di reclamo.**
Questo articolo ci impone un numero minimo di nodi al chilogrammo. Consigliamo all'utilizzatore di prendere conoscenza, affinché il filato possa essere ammagliato nel modo più corretto.
- **Istruzioni di lavaggio:** Per mantenere un buon livello di pilling ed una mano morbida e gonfia, si consiglia di lavare i capi sul rovescio con acqua a 30 °C ed ammorbidente siliconico. Lasciare per 4-5 minuti ferme in ammollo. Poi circa 15 minuti suddivisi in delicata azione meccanica e scarico finale con centrifuga. Asciugatura in tumbler con azione moderata a 50-60 °C per circa 15/20 minuti. Nei filati con alta percentuale di mohair o alpaca, si consiglia di effettuare un prelavaggio a 30 °C con saponi neutri per sgrassare le fibre.
- **Nobilitazione ed istruzioni per la manutenzione dei capi:** Per ottenere una buona mano e la giusta stabilità dimensionale del manufatto è sufficiente un abbondante vaporizzo durante lo stiro, evitando l'uso del piano superiore affinché il tessuto non subisca schiacciamenti o chiazzature indesiderate, oppure lavare a secco con i normali solventi che si trovano in commercio. Per il trattamento con acqua, suggeriamo di lavare delicatamente in acqua con sapone ed ammorbidente neutro, avendo cura di girare sul rovescio i capi prima di tale operazione. Si consiglia di asciugare a velocità ridotta avendo cura di non essiccare troppo i capi.
- **Percentuale di scarto lavorazione:** Considerare una percentuale del 4-5%.Non si accettano reclami o resi per un quantitativo di filato smacchinato superiore a 5 Kg per bagno
- **Attenzioni particolari:** Ecologia ed impatto ambientale sono parole chiave per la PINORI FILATI. La spiccata creatività e l'indiscussa conoscenza tecnica si esprimono dando vita a questo nuovo prodotto che nasce dalla lavorazione del cotone riciclato .La Fibra ottenuta dal processo di riciclo, viene poi miscelata con fibra di cotone e poliestere riciclato.
Data la particolare struttura del filato si consiglia di ri-paraffinare il filato affinché possa essere ammagliato nel modo più corretto.

Il Filato rispetta tutti i parametri del regolamento REACH

-
- **Composition:** 58%CO/Cotton Recycled 5%CO/Cotton 35%PL/Polyester 2%PA/Polyamide
 - **Knitting Suggestion:** 1 end flat machine g.3/5
 - **Dyeing process-Optimal dyelots:** Tops dyed – minimum 30 Kg with surcharges until 60 Kg
 - **Colour fastness:** washing 3/4 light 4 dry 4
For especially brilliant and intense colours, colour fastness may vary.

In case of striped knitwear or jacquard with strong and contrasting colours, we advice to dry clean only.

- **Warnings:** This yarn is made with recycled fibres, due to this matter; final composition could be little bit different for each colour and lot. **Yarn must be knitted using more than one yarn-carrier (one carrier for each course/row of knitting). Pinori Filati SpA will not be responsible for any claim due to non-compliance of this instruction.**

This type of yarn compels us with a minimum number of knots per kilogram, the producer must take note of this in order to knit the yarn in the most appropriate way.

- **Washing Instruction (Method applied on our collection' swatches):** To keep a good pilling rate and a soft handfeel, we suggest to wash garments on the back side with water at 30 °C and silionic softener. Keep them in the water for 4-5 minutes. Then around 15 minutes divided in a delicate mechanical action and final draining with centrifuge. Drying in tumbler (very light mechanical action) for 15-20 minutes at 50/60 °C. We suggest to apply a pre-washing at 30 °C with neutral soaps to these articles with high percentage of alpaca and mohair, in order to degrease the fibers.
- **Ennobling:** In order to obtain a soft hand and a correct product dimensional stability it is advisable, to steam strongly when ironing, avoiding the use of iron, so that the yarn does not get squashed nor make glossier "spots". Dry cleaning with the normal solvents in commerce, or delicately to wash it in lukewarm water, with soap and neutral softener, taking care to perform these processes on reverse side of the knitwear.
- **Wastage percentage:** We recommend to calculate a 4-5%. We do not accept claims or returns for quantities of knitted yarn higher the 5 Kg per lot.
- **Special instruction:** Ecology and environmental impact are key words for PINORI FILATI. The high creativity and know-how are expressed in this yarn, born from recycled cotton. The obtained fiber is then blended together with cotton and polyester recycled.
Given the particular structure of the yarn, it is advisable to re-paraffin the yarn so that it can be knit in the most correct way.

The yarn respect all the parameters of the rule REACH

Percentuale media di condizionatura/Conditioning rate: 2,20 / 2,70 %

Tariffa doganale / Custom Code : 52079000

Peso al metro quadro /Weight per square meter : 450 gr/mq – 450 gsm

Simboli di manutenzione/Washing symbols :



simboli lavaggio per colori uniti/care instruction for solid colours