



## MEMORY Nm 3000

- **Composizione:** 44% WP/Alpacafine 43% WO/Lana Merino Extrafine Irrestringibile RWS 12% PA/Poliammide(**R.C.S SU RICHIESTA**) 1% EA/Elastan
- **Impiego e consigli:** 1 capo rett.fin.3
- **Tintura e cotte ottimali:** Tinto tops - minimo quantitativo 30 Kg con supplementi fino a 60 Kg
- **Solidità colori:** lavaggio 3/4 luce 4 secco 4  
Per i colori di particolare intensità e brillantezza le solidità possono variare.
- **ATTENZIONE : PER LANA RWS CONTATTARE IN FASE DI CAMPIONATURA/ORDINE IL REPARTO COMMERCIALE , IL QUALE VI INDICHERA' IL MINIMO DI PRODUZIONE AL FINE DI POTER RICHIEDERE IL TRANSACTION CERTIFICATE.**
- **Attenzioni specifiche:** La presenza sporadica di fibre scure naturali visibili su colori molto chiari e di fibre chiare visibili su colori molto scuri, è una caratteristica non eliminabile della fibra di alpaca. L'effetto stampato sfumato di questo articolo è stato ottenuto con metodi artigianali pertanto alcune disuniformità di colore sono da considerarsi caratteristiche e non difetti del prodotto. Il risultato dei nostri teli è stato conseguito lavorando il filato ad un solo guidafilo ad una larghezza di maglia di 50 cm.
- **Istruzioni di lavaggio:** Per mantenere un buon livello di pilling ed una mano morbida e gonfia, si consiglia di lavare i capi sul rovescio con acqua a 30 °C ed ammorbidente siliconico. Lasciare per 4-5 minuti fermi in ammollo. Poi circa 15 minuti suddivisi in delicata azione meccanica e scarico finale con centrifuga. Asciugatura in tumbler con azione moderata a 50-60 °C per circa 15/20 minuti. Nei filati con alta percentuale di mohair o alpaca, si consiglia di effettuare un prelavaggio a 30 °C con saponi neutri per sgrassare le fibre.  
In caso di maglieria rigata o jacquard con tinte forti e contrastanti, consigliamo di lavare il capo solo a secco.
- **Nobilitazione ed istruzioni per la manutenzione dei capi:** Per ottenere una buona mano e la giusta stabilità dimensionale del manufatto è sufficiente un abbondante vaporizzo durante lo stiro, evitando l'uso del piano superiore affinché il tessuto non subisca schiacciamenti o chiazze indesiderate, oppure lavare a secco con i normali solventi che si trovano in commercio. Per il trattamento con acqua, suggeriamo di lavare delicatamente in acqua con sapone ed ammorbidente neutro, avendo cura di girare sul rovescio i capi prima di tale operazione. Si consiglia di asciugare a velocità ridotta avendo cura di non essiccare troppo i capi.
- **Percentuale di scarto lavorazione:** In seguito alla particolare costruzione e struttura del filato, lo scarto in fase di produzione può essere superiore ai normali standard (5-6%).  
Non si accettano reclami o resi per un quantitativo di filato smacchinato superiore a 5 Kg per bagno.
- **Attenzioni particolari ( per colori degradè ):** Al fine di ottenere sul capo una sfumatura alternata e regolare, raccomandiamo di usare sempre le nostre rocche integre, che essendo metrate, permettono un disegno controllato della sfumatura. Quando la rocca è terminata, Vi preghiamo di annodare dietro un'altra rocca integra.  
Per non interrompere l'effetto della sfumatura, raccomandiamo di non ri-roccare il filato né usare mezze rocche, e di tessere con un solo guidafilo.  
Raccomandiamo di non ri-roccare il filato.

### **Il Filato rispetta tutti i parametri del regolamento REACH**

- 
- **Composition:** 44% WP/Finealpaca 43% WO/Extra fine Merinos Wool (Anti-Shrinkage) RWS 12% PA/Polyamide(**R.C.S ON DEMAND**) 1% EA/Elastan
  - **Knitting Suggestion:** 1 end flat machine g.3

- **Dyeing process-Optimal dyelots:** Tops dyed – minimum 30 Kg with surcharges until 60 Kg
- **Colour fastness:** lavaggio 3/4 luce 4 secco 4  
For especially brilliant and intense colours, colour fastness may vary.
- **ATTENTION: FOR RWS WOOL, PLEASE CONTACT THE COMMERCIAL DEPARTMENT DURING THE SAMPLING / ORDERING PHASE, WHICH WILL INDICATE THE MINIMUM QUANTITY NECESSARY TO OBTAIN THE TRANSACTION CERTIFICATE.**
- **Warnings:** The sporadic presence of visible natural dark fibres on very light colours and of light fibres visible on very dark colours, is a characteristic of the fiber of alpaca.  
The printed vanishing effect of this article has been achieved through craftsman proceedings; therefore any possible slight shade differences must not be considered as defects but distinctive features of the product.  
The result of our knitted swatches has been realised knitting with only one yarn-carrier, width of 50 cm.
- **Washing Instruction (Method applied on our collection' swatches):** To keep a good pilling rate and a soft handfeel, we suggest to wash garments on the back side with water at 30 °C and siliconic softener. Keep them in the water for 4-5 minutes. Then around 15 minutes divided in a delicate mechanical action and final draining with centrifuge. Drying in tumbler (very light mechanical action) for 15-20 minutes at 50/60 °C. We suggest to apply a pre-washing at 30 °C with neutral soaps to these articles with high percentage of alpaca and mohair, in order to degrease the fibers. In case of striping or jacquard knitwear with strong and contrasting colours, we suggest only to dry clean wash.
- **Ennobling:** In order to obtain a soft hand and a correct product dimensional stability it is advisable, to steam strongly when ironing, avoiding the use of iron, so that the yarn does not get squashed nor make glossier "spots". Dry cleaning with the normal solvents in commerce, or delicately to wash it in lukewarm water, with soap and neutral softener, taking care to perform these processes on reverse side of the knitwear.
- **Wastage percentage:** Due to the particular construction and structure of the yarn, the wastage during the knitting process may be higher than the normal standards (5-6%).  
We do not accept claims or returns for quantities of knitted yarn higher the 5 Kg per lot.
- **Special instruction ( for degrade colours ) :** To obtain in the garment an alternated and regular graduated shading, we recommend using the entire cones as they are specifically measured in order to obtain the same repetitive pattern of the ombré effect. When the cone is over, we request you to knot another entire cone.  
To avoid interrupting the ombré effect, we recommend neither to re-wind the yarn nor to use half-cones, while we recommend knitting the yarn with only one yarn-guide. We recommend not rewinding the yarn.

**The yarn respect all the parameters of the rule REACH**

**Percentuale media di condizionatura/Conditioning rate: 5,50 /6,00%**

**Tariffa doganale / Custom Code : 51082090**

**Peso al metro quadro /Weight per square meter : 440 gr/mq – 440 gsm**

**Simboli di manutenzione/Washing symbols :**



**simboli lavaggio per colori uniti/care instruction for solid colours**