

FANTACHIC Nm 9.500

- **Composizione:** 22%CO/COTTON BCI 37%PL/Poliestere Metallizzato29%PA/Poliamide 12%PL/ PBT Polyester

- **Impiego e consigli:** 1 capo rett.fin.7

- **Tintura e cotte ottimali:** Pretinto - minimo quantitativo 30 Kg con supplementi fino a 60 Kg

- **Solidità colori:** lavaggio 3/4 luce 3/4 secco 4

Per i colori di particolare intensità e brillantezza le solidità possono variare.

ATTENZIONI SPECIFICHE : Questo filato defiene una moderata elasticità, che conferisce al manufatto un effetto elasticizzato-comfort, questo si ottiene con abbondante vapore sui teli dopo la smacchiatura ed un successivo lavaggio delicato in acqua tiepida con sapone neutro. Asciugare a velocità ridotta avendo cura di non essiccare troppo i capi.

Il rientro varia a seconda dei punti maglia e della loro fittezza, pertanto raccomandiamo prima di procedere al confezionamento dei capi stessi, di effettuare prove atte a garantire le misure delle taglie al consumatore finale.

- **Istruzioni di lavaggio:** Dopo la tessitura del manufatto è necessario effettuare un prestiro prima di ogni eventuale trattamento, evitando di usare il ferro affinché il filo non subisca schiacciamenti, possibile causa di chiazze. Sugeriamo dove sia necessario, un leggero lavaggio in acqua a una temperatura massima di 30°C e non oltre 5 minuti, con sapone e ammorbidente neutro, verificando tutte le possibili caratteristiche del prodotto; oppure consigliamo un lavaggio a secco con i normali solventi che si trovano in commercio. In caso di maglieria rigata o jacquard con tinte forti e contrastanti, consigliamo di lavare il capo solo a secco.

- **Nobilizzazione ed istruzioni per la manutenzione dei capi:** Dopo la fase di lavaggio, i capi potrebbero subire un leggero assestamento dimensionale, ed un normale rientro, pertanto consigliamo di effettuare le dovute prove, prima di procedere alla completa tessitura dei capi.

- **Percentuale di scarto lavorazione:** In seguito alla particolare costruzione e struttura del filato, lo scarto in fase di produzione può essere superiore ai normali standard (5-6%). Non si accettano reclami o resi per un quantitativo di filato smacchinato superiore a 5 Kg per bagno.

- **Attenzioni particolari:** Al fine di omogeneizzare l'effetto cromatico e la resa, raccomandiamo di tessere il manufatto a due o più guidafili. Per mancata osservanza di queste istruzioni, non sarà preso in considerazione nessun tipo di reclamo.

Il Filato rispetta tutti i parametri del regolamento REACH

- **Composition:** 22%CO/Cotton BCI 37%PL/ Polyester Metallic 29%PA/Polyamide 12%PL/PBT POLYESTER

- **Knitting Suggestion:** 1 end flat machine g.7

- **Dyeing process-Optimal dyelots:** Tops dyed – minimum 30 Kg with surcharges until 60 Kg

- **Colour fastness:** washing 3/4 light 3/4 dry 4

For especially brilliant and intense colours, colour fastness may vary.

WARNINGS : This yarn has a little stretching features, which can be increased with an abundant steaming on the finished swatches, avoiding the iron, and a further washing in lukewarm water with soap and neutral softener.

Rinse and dry at a reduced speed taking care not to over-dry the garments, shrinkage level varies according to the pattern to be created.

Before producing the garments, the necessary tests must be effected thus guaranteeing the sizes to the consumer.

- **Washing Instruction (Method applied on our collection' swatches):** After knitting, we suggest to steam the swatches and not use press, otherwise the yarn could be squashed and cause glossy effect.

When necessary, a light five minutes wash at max. 30°C/86 F with soap and neutral softener, or dry-clean with normal solvents available on the market. In case of striping or jacquard knitwear with strong and contrasting colours, we suggest only to dry clean wash.

- **Ennobling:** After washing treatment, the garments could have a dimensional change. Therefore we suggest to make due trials, before proceeding with knitting.

- **Wastage percentage:** Due to the particular construction and structure of the yarn, the wastage during the knitting process may be higher than the normal standards (5-6%). We do not accept claims or returns for quantities of knitted yarn higher the 5 Kg per lot.

- **Special instruction:** To avoid uneven shading, yarn must be knitted using 2 or more yarn-carrier (one carrier for each course/row of knitting). Pinori Filati SpA will not be responsible for any claim due to non-compliance of this instruction.

The yarn respect all the parameters of the rule REACH

Percentuale media di condizionatura/Conditioning rate: 1.10/1.60%

Tariffa doganale / Custom Code :55099200

Peso al metro quadro /Weight per square meter : 320 gr/mq – 320 gsm

Simboli di manutenzione/Washing symbols :



simboli lavaggio per colori uniti/care instruction for solid colours