

# RECY-ESTER Nm 3/55.000

- **Composizione: 100%PL/Poliestere Riciclato**
- **Impiego e consigli:** 1 capo rett.fin.12
- **Tintura e cotte ottimali:** Tinto- filo – minimo quantitativo 30kg con supplementi fino 60 kg, con da 2 kg
- **Solidità colori:** lavaggio 3/4Luce 4 (colori fluo 3) secco 4  
Per i colori di particolare intensità e brillantezza le solidità possono variare.
- **Attenzioni specifiche: Tessere il manufatto a 2 o più guidafile. Per mancata osservanza di queste istruzioni, non sarà preso in considerazione nessun tipo di reclamo.**
- **Istruzioni di lavaggio:** Per mantenere un buon livello di pilling ed una mano morbida e gonfia, si consiglia di lavare i capi sul rovescio con acqua a 30 °C ed ammorbidente silconico. Lasciare per 4-5 minuti ferme in ammollo. Poi circa 15 minuti suddivisi in delicata azione meccanica e scarico finale con centrifuga. Asciugatura in tumbler con azione moderata a 50-60 °C per circa 15/20 minuti. Nei filati con alta percentuale di mohair o alpaca, si consiglia di effettuare un prelavaggio a 30 °C con saponi neutri per sgrassare le fibre. Questo filato, è stato realizzato con metodi artigianali, pertanto, eventuali leggere disomogeneità sono da considerarsi caratteristiche e non difetti del prodotto.  
In caso di maglieria rigata con tinte forti e contrastanti, lavare il manufatto solo a secco.
- **Nobilizzazione ed istruzioni per la manutenzione dei capi:** Per ottenere una buona mano e la giusta stabilità dimensionale del manufatto è sufficiente un abbondante vaporizzo durante lo stiro, evitando l'uso del piano superiore affinché il tessuto non subisca schiacciamenti o chiazze indesiderate, oppure lavare a secco con i normali solventi che si trovano in commercio. Per il trattamento con acqua, suggeriamo di lavare delicatamente in acqua con sapone ed ammorbidente neutro, avendo cura di girare sul rovescio i capi prima di tale operazione. Si consiglia di asciugare a velocità ridotta avendo cura di non essiccare troppo i capi.
- **Percentuale di scarto lavorazione:** Considerare una percentuale del 4-5%. Non si accettano reclami o resi per un quantitativo di filato smacchinato superiore a 5 Kg per bagno
- **Testare attentamente il filato in fase di campionatura, Pinori filati non sarà responsabile di alcun problema produttivo riscontrato in questa fase.**
- **Raccomandiamo di controllare attentamente i teli durante il processo di tessitura e di interrompere immediatamente la lavorazione in caso di evidenti irregolarità o barrature di colore.**
- **Attenzioni particolari:** Ecologia ed impatto ambientale sono parole chiave per la PINORI FILATI. La spiccata creatività e l'indiscussa conoscenza tecnica si esprimono dando vita a questo nuovo prodotto che nasce dalla lavorazione del poliestere riciclato, ottenuto dal processo di raccolta delle comuni bottiglie di plastica derivanti dalla raccolta differenziata.

## Il Filato rispetta tutti i parametri del regolamento REACH

- **Composition: 100%PL/ Recycled Polyester**
- **Knitting Suggestion:** 1 end flat machine g.12
- **Dyeing process-Optimal dyelots:** Dyed -yarn – minimum 30kg with surcharges until 60 kg, cone of 2 kg
- **Colour fastness:** Washing 3/4 light 4 (fluo colours 3 ) dry 4  
For especially brilliant and intense colours, colour fastness may vary.
- **Warnings: Yarn must be knitted using more than one yarn-carrier (one carrier for each course/row of knitting). Pinori Filati SpA will not be responsible for any claim due to non-compliance of this instruction.**
- **Washing Instruction (Method applied on our collection' swatches):** To keep a good pilling rate and a soft handfeel, we suggest to wash garments on the back side with water at 30 °C and silconic softener. Keep them in the water for 4-5 minutes. Then around 15 minutes divided in a delicate mechanical action and final draining with centrifuge. Drying in tumbler (very light mechanical action) for 15-20 minutes at 50/60 °C. We suggest to apply a pre-washing at 30 °C with neutral soaps to these articles with high percentage of alpaca and mohair, in order to degrease the fibers. This yarn, have been achieved through craftsman proceedings, therefore any possible slight shade differences must not be considered as defects but distinctive features of the product. In case of striping or jacquard knitwear with strong and contrasting colours, we suggest only to dry clean wash.
- **Ennobling:** In order to obtain a soft hand and a correct product dimensional stability it is advisable, to steam strongly when ironing, avoiding the use of iron, so that the yarn does not get squashed nor make glossier "spots". Dry cleaning with the normal solvents in commerce, or delicately to wash it in lukewarm water, with soap and neutral softener, taking care to perform these processes on reverse side of the knitwear.
- **Please carefully test the yarn on sample order, Pinori Filati will not be responsible for any productions already encountered in this phase.**
- **We recommend to carefully check the panels during knitting process and to stop immediately in case of defects or uneven colos.**
- **Wastage percentage:** We recommend to calculate a 4-5%. We do not accept claims or returns for quantities of knitted yarn higher the 5 Kg per lot.
- **Special instruction:** Ecology and environmental impact are key words for PINORI FILATI. The high creativity and know-how are expressed in this yarn, born from recycled polyester coming from garbage recycling of common plastic bottles.

## The yarn respect all the parameters of the rule REACH

Percentuale media di condizionatura/Conditioning rate: 1,20/1,50%  
Tariffa doganale / Custom Code : 54026200  
Peso al metro quadro /Weight per square meter : 220 gr/mq – 220 gsm  
Simboli di manutenzione/Washing symbols :



simboli lavaggio per colori uniti/care instruction for solid colours