

KISS Nm 1850

Composizione: 44%CO/COTONE RICICLATO 44%PL/Poliestere 5%PL Poliestere Metallizzato 7%PA/Poliamide

Impiego: 1 capo rett.fin. 3

Tintura e cote ottimali : Pretinto - minimo quantitativo 30 Kg con supplementi fino a 60 Kg

Solidità colori lavaggio 3/4 luce 4 secco 4

In caso di maglieria a righe o jacquard con tinte forti e contrastanti, consigliamo di lavare il manufatto solo a secco. Per i colori di particolare intensità e brillantezza le solidità possono variare.

Nobilizzazione ed istruzioni per la manutenzione dei capi:

Per ottenere una buona mano e la giusta stabilità dimensionale del manufatto è sufficiente un abbondante vaporizzo durante lo stiro, oppure si consiglia di lavare delicatamente in acqua con sapone ed ammorbidente neutro, ad una temperatura massima di 30° C, avendo cura di girare sul rovescio i capi prima di tale operazione.

Si consiglia di sciacquare e asciugare a velocità ridotta avendo cura di non danneggiare la piattina di polyester metallizzato, se necessario asciugare i capi sul rovescio o all'interno di una calza.

Dopo la fase di lavaggio, i capi potrebbero subire un certo assestamento dimensionale, pertanto consigliamo di effettuare le dovute prove, prima di procedere alla completa tessitura dei capi. L'effetto di questo filato, è ottenuto con metodi artigianali, pertanto eventuali leggere disomogeneità, possono presentarsi sul manufatto in maniera casuale e questo è da considerarsi una caratteristica del prodotto.

In seguito alla particolare costruzione e struttura del filato, lo scarto in fase di produzione può essere superiore ai normali standard.

Si raccomanda di non riroccare il filato.

Il manufatto deve essere lavorato a due o più guidafile. Per mancata osservanza di queste istruzioni, non sarà preso in considerazione nessun tipo di reclamo.

All'insorgere di eventuali irregolarità durante la lavorazione, Vi preghiamo di interrompere immediatamente la produzione e avvisare l'ufficio tecnico della Pinori Filati che provvederà a darvi la necessaria assistenza.

Pinori Filati, non sarà responsabile per lavorazioni realizzate e/o capi finiti.

-Testare attentamente il filato in fase di campionatura, Pinori filati non sarà responsabile di alcun problema produttivo riscontrato in questa fase.

-Raccomandiamo di controllare attentamente i teli durante il processo di tessitura e di interrompere immediatamente la lavorazione in caso di evidenti irregolarità o barrature di colore.

Il filato rispetta tutti i parametri del regolamento REACH

Composition: 44%CO/RECYCLED COTTON 44%PL/Polyester 5%PL Metallic Polyester 7%PA/Polyamide

Knitting suggestions: 1 end flat machine g. 3

Dyeing process: Tops dyed – minimum 30 Kg with surcharges until 60 Kg

Colour fastness: washing 3/4 light 4 dry 4

In event of a striped or jacquard knit where strong and contrasting colours are used the knit must be only dry cleaned. For especially brilliant and intense colours, colour fastness may vary.

Ennobling:

To attain a good hand and a correct dimensional stability of the product, it is sufficient to steam strongly whilst ironing or delicately wash in water at max 30C/86F degrees, with soap and neutral softener, taking care to perform these processes on the reverse side of the knitwear.

Rinse and dry at a reduced speed taking care not to damage the metallic polyester strip. If necessary dry the garment on the inside out, or inside a clothing saver.

After washing treatment, the garments could have a dimensional change. Therefore we suggest to make due trials, before proceeding with knitting.

The shade and effect of this yarn has been achieved through craftsman proceedings,

therefore any possible slight shade differences on finished garments, must not be considered as defects but distinctive features of the product.

Due to the particular construction and structure of the yarn, the wastage during the knitting process may be higher than the normal standards. We recommend do not rewind the.

We recommend strictly to use more than one yarn-carrier when knitting this yarn (one carrier for each course/row of knitting). Pinori Filati SpA, will not be responsible for any claim due to non compliance of this instruction.

In case of problems arising during knitting process, the production must be stopped immediately and contact our Technical Office, who will provide the necessary assistance.

Pinori Filati, will not be responsible once yarn is knitted.

-Please carefully test the yarn on sample order, Pinori Filati will not be responsible for any productions already encountered in this phase.

-We recommend to carefully check the panels during knitting process and to stop immediately in case of defects or uneven colors

The yarn respects all the parameters of the rule REACH

Percentuale media di condizionatura/Conditioning rate: 2,60/3,10%

Tariffa doganale / Custom Code : 52079000

Peso al metro quadro / Weight per square meter : 480 gr/mq – 480 gsm

Simboli di manutenzione/Washing symbols:



Simboli lavaggio per colori uniti